Дата актуализации: 14.03.2023

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

PLASTIC PRIMER 1K

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАСС



ПРОДУКТ

Грунт для пластмасс 1К – для улучшения адгезии.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовый для применения высококачественный однокомпонентный грунт для профессионального кузовного ремонта. Рекомендуется для нанесения на элементы кузова из пластмасс и искусственных материалов, как средство значительно улучшающее адгезию.

- Отличная адгезия к пластмассам и искусственным материалам.
- Простота применения.
- Очень короткое время высыхания.

Цвет: желтоватый, прозрачный

Уровень блеска: полублеск

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси= 787 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/II B), которая для этой категории (a) продуктов определяет предельную величину ЛОВ на уровне 850 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен, PP и его смеси.

ВНИМАНИЕ: Производитель не гарантирует улучшения адгезии к полиэтилену, PE!

Поверхность, предназначенная для грунтовки, должна быть тщательно обезжиренна детергентом и прошлифованна скотч-брайтом. Повторно обезжиренна детергентом, промыта водой и просушена. Рекомендуется, перед началом лакокрасочных работ, прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчает удаление силикона с поверхности.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для кузовного ремонта, в качестве слоя улучшающего адгезию грунтов и красок к поверхностям из пластмасс.

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ

10÷12 сек. / 20°C DIN4
Продукт поставляется в готовом к применению виде.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ

Между слоями: ок. 5 мин.
Перед покраской: ок. 10 мин.
Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

КОЛ-ВО СЛОЁВ И ПАРАМЕТРЫ КРАСКОПУЛЬТА

1÷2 слоя. Толщина сухого слоя: около 15 µm.

Параметры для краскопульта RP:
сопло: 1,2÷1,4 мм., давление: 2÷2,2 бар.
Параметры для краскопульта HVLP:
сопло: 1,3÷1,4 мм., давление: 2,0 бар

ШЛИФОВАНИЕ

Не шлифовать!

ВЫХОД

1 литром смеси можно покрыть 7÷8 м^2 толщиной 15 µm.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На грунт 1К можно наносить:

- Двухкомпонентные акриловые грунты
- Однокомпонентные покровные лаки
- Однокомпонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Наилучшие результаты достигаются при нанесении при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева! ***ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!***

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ	
Грунт для пластмасс 1К	- 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
Грунт для пластмасс 1К	1594 (1л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания TROTON не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания TROTON не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании TROTON, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании TROTON и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания TROTON не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании TROTON, или услугами компании TROTON. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам. ООО«TROTON» Зомброво, Польша