Дата актуализации: 09.01.2023

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ACRYL FILLER HS 5:1

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1

ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

Акриловый грунт 5:1 – грунт-наполнитель.
Отвердитель 1:5 для акрилового грунта.
Разбавитель для акриловых продуктов MULTI FÜLLER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель для кузовного ремонта автотранспортных средств. Основной грунт, который характеризуется очень хорошим заполнением пор, отличной адгезией к цинку и алюминию, а также стабильностью на вертикальных поверхностях. Предлагается в различных цветах.

- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполняющие свойства.
- Высокая укрывистость.
- Легко шлифуется.

Цвет: серый, белый, чёрный, красный, бежевый, графитовый

Уровень блеска: мат

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси: 538 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/EC/IIB), которая для этой категории продуктов (c) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Акриловый грунт можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP)
- Полиэфирные шпатлевки
- Эпоксидные грунты
- Реактивные грунты
- Изолирующие грунты
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Акриловый грунт можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP)
- Полиэфирные шпатлевки
- Эпоксидные грунты
- Реактивные грунты
- Изолирующие грунты
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для кузовного ремонта в качестве грунта-порозаполнителя.

КОЛИЧЕСТВО

2 ÷ 3 слоя
Для краскопультаRP:
сопло: 1,6 ÷ 2,0 мм; давление: 2,0 ÷ 2,2 бар.
Для краскопультаHVLP:
сопло: 1,5 ÷ 1,9 мм; давление: 2,0 бар.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по обьъёму

Грунт	5
Отвердитель	1
Разбавитель	25÷30%

Компонентытщательноперемешатьдополучения однороднойконсистенции.

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ

Междуслоями: ок. 5 мин.
Передпрогреванием: ок. 10 мин.
Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ

Ок. 30÷50 сек. \ 20°C DIN4.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ

Ок. 1 ч \ 20°C.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Для толщины 200µm:

- При 20°C: 3÷4 ч
- При60°C: ок. 30 мин.

Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.

ИНФРАКРАСНАЯ СУШКАIR

10 ÷ 15 мин. КВ при толщине 150 ÷ 200 µm.
Не превышать температуры 60°C.
Следовать рекомендациям производителя оборудования IR. **Внимание:** перед началом сушки IR подождать около 10 минут.

	ШЛИФОВАНИЕ «ПО СУХОМУ»		**ШЛИФОВАНИЕ «ПО МОКРОМУ»**
	Ручное: P360÷P500 Машинное: P280÷P320		Ручное: P600÷P1000 Машинное: P800÷P1000

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На акриловый грунт можно наносить:

- Двухкомпонентные покровные лаки
- Однокомпонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты.
- Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: *В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в«Паспорте безопасности»(SDS) опасного вещества для данного изделия.*

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ:1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Акриловый грунт 5:1	– 12 месяцев от даты производства
отвердитель 1:5 для акрилового грунта	– 12 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
Acrylic Primer HS 5:1 – Акриловый грунт	(0,42л): 1500; 1497; 1530 (0,8л + 0,16л): 2243; 2223; 2237; 2242; 2231 (2.5л + 0.5л): 1423; 1437; 1417; 1426
Отвердитель 1:5 для акрилового грунта	(0,084л): 1641
Разбавитель для акриловых прод. - стандартный MULTI FÜLLER	300002258; 300002260 (1л; 5л)
Разбавитель для акриловых прод. - медленный MULTI FÜLLER	14712 (5л)
Разбавитель для акриловых прод. - быстрый MULTI FÜLLER	14713 (5л)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания TROTON не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания TROTON не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании TROTON, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании TROTON и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания TROTON не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании TROTON, или услугами компании TROTON. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам.

«TROTON» , Зомброво, Польша