Дата актуализации: 09.01.2023

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

SOFT EXTRA

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА



ПРОДУКТЫ И КОМПОНЕНТЫ

SOFT EXTRA – мягкая наполняющая полиэфирная шпатлёвка
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая наполняющая двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка для профессионального кузовного ремонта. Благодаря своей эластичности идеально подходит для моделирования и заполнения полостей на поверхностях сложной формы. В комплекте отвердитель для полиэфирной шпатлёвки.

- Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлёвку на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется не забивая абразив.
- Высокая прочность и эластичность.

Цвет: кремовый

Степень блеска: мат

Плотность: 1,77(+/- 0,03) кг/л

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 61 [г/л]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/EC/II B), которая для этой категории продуктов (b) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлёвка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Шпатлёвку можно наносить на различные поверхности:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлёвки акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии

Шпатлёвка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Шпатлёвку можно наносить на различные поверхности:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлёвки акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Мягкая наполняющая полиэфирная шпатлёвка, предназначенная для кузовного ремонта.

ТОЛЩИНА СЛОЁВ

Шпатлёвку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоёв 5 мм.
Жизнеспособность смеси: 4÷7 минут при 20°C.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ по весу

Шпатлёвка	100
Отвердитель	2

Компоненты мешать до момента получения смеси однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы в смеси не образовывались пузырьки воздуха.

ШЛИФОВАНИЕ

- черновое (по сухому) P80÷120
- финишное (по сухому) P120÷P320

ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА IR

5÷7 минут на КВ, в зависимости от толщины слоя и технических характеристик оборудования IR. Не превышать температуры 60°C. Следовать рекомендациям производителя оборудования IR.
Внимание: перед началом сушки IR подождать около 5 минут.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

20÷30 минут при 20°C.

Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпатлёвку можно наносить: • Двухкомпонентную полиэфирную шпатлёвку. • Двухкомпонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлёвку. • Двухкомпонентные акриловые грунты. • Двухкомпонентные эпоксидные грунты.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или обесцвечиванию базовой краски\эмали\покровного лака! • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. • Предохранять глаза и дыхательные пути. • Помещения должны быть хорошо вентилируемые. • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлёвки. ***ВНИМАНИЕ:*** *В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности»(SDS) для данного продукта.*
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева! ***ВНИМАНИЕ:*** *1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!* *2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!*
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
SOFT EXTRA – мягкая наполняющая полиэфирная шпатлёвка - 12 месяцев от даты производства Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки - 18 месяцев от даты производства

ПРОДУКТ	НОМЕР АРТИКУЛА
SOFT EXTRA – мягкая наполняющая полиэфирная шпатлёвка	2109 (400г); 1178 (1кг); 1264 (1,8кг); 1234 (4,3кг)
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки	

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания TROTON не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания TROTON не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании TROTON, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании TROTON и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания TROTON не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании TROTON, или услугами компании TROTON. Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам. ООО «TROTON» Зомброво, Польша