

Назначение

Адгезионная грунтовка 1K почти для всех видов пластмасс используемых в автомобилестроении: АБС-сополимер, Эпоксидный ламинат, Полибутилентерефталат, Поликарбонат, Полиосимитилен, Полипропилен/Этилен-пропиленовый каучук, Полифениленоксид, твёрдый Полиуретан, мягкий Полиуретан, Поливинилхлорид.


Норма нанесения: 8,0 – 10,0 м²/л

Технологические инструкции



Цвет

Прозрачный серебристый



Соотношение смешиваемых компонентов

Отвердитель

по весу (лак : отвердитель)

по объёму (лак : отвердитель)

—

—

—



Отвердитель

для полной окраски

для частичной окраски

—

—



Время до начала полимеризации

—



Разжижитель

готов к напылению



Вязкость напыления

гравитационный краскопульт

Воздушная смесь/Безвоздушная

12 – 15 с 4 мм DIN

—



Способ нанесения

Способ нанесения

Отвердитель

давление
(бар)

форсунка
(мм)

количество
напылений

Разжижитель

гравитационный краскопульт
(высокого давления)


—

1,6 - 2

1,2 - 1,3

1

—



Время испарения растворителя из лакокрасочной плёнки

—

Толщина сухого покрытия

3 – 5 мкм



Время высыхания

объект
температура

высохший
от пыли

сухой
на ощупь

готовность
к сборке

готовность
к шлифовке

готовность
к повторному
покрытию

20 °C

—

—

—

—

10 мин

Примечание:

Хранение: не более 3 лет в закрытых заводских контейнерах

Нормативы по ОЛС: —

Технологические условия: от +10 °C и до 80% относительной влажности воздуха.
Необходимо обеспечить достаточную воздушную вентиляцию и вытяжку.

Технологические инструкции: Перед нанесением необходимо нагреть окрашиваемое изделие при температуре 60 °C с течение 60 минут. Тщательно обезжирить поверхность средством Mipa Kunststoffreiniger antistatisch или Mipa Silikonentferner. Отшлифовать мягкой мелкой шлифовальной колодкой MP с использованием Mipa Kunststoffreiniger antistatisch или Mipa Silikonentferner. Повторно очистить средством Kunststoffreiniger antistatisch или Mipa Silikonentferner. Оставить изделия до полного высыхания. ВНИМАНИЕ: Вещества-разделители должны быть полностью удалены! После вышеуказанной подготовки производитель рекомендует провести проверку смачиваемости водой. Если вода скатывается быстро, данную предварительную обработку изделия следует повторить.