

Технический Паспорт





2К Эпоксидный грунт/ 2К Ероху primer NC-40






Продукт: 2К универсальный эпоксидный грунт . Применяется для защиты от коррозии поверхностей из углеродистых и оцинкованных сталей, алюминия и его сплавов, а также окраски панелей из стеклопластика. NC-40 рекомендован для окраски деталей в системе «мокрым по мокрому». Может использоваться как первичный грунт, с последующим нанесением наполнителя, так и в версии грунта выравнивателя, с последующим нанесением любых декоративных покрытий .

Свойства:

- Отличные антикоррозийные и изолирующие свойства
- Отличная растекаемость
- Не требует разбавления, готов к применению.
- VOC смеси 500 г/л
- Плотность 1,56 кг/л

Цвет: серый . **Фасовка:** 0,8л+0,4л.

 	<p>Сталь - обезжирить, отшлифовать P120 , повторно обезжирить. Цинк - обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно обезжирить. Гальванизированная сталь – обезжирить, отшлифовать P400 , обезжирить. Алюминий и его сплавы- обезжирить, отшлифовать P280-320, обезжирить. Старое лакокрасочное покрытие - обезжирить, отшлифовать P320, обезжирить. Полиэфирные шпатлевки и ламинаты- обезжирить, отшлифовать P240, обезжирить.</p>		
	Грунт	Объёмные части	Весовые части
	Разбавитель	2	100 гр
		1	30 гр
	<p>Вязкость распыления 18-20 секунд, FORD 4 при температуре 20°C.</p>		
	<p>Жизнеспособность смеси – 8 часов при 20°C.</p>		

	<p>Краскораспылитель : Сопло – 1,3÷1,4 мм, Давление: согласно рекомендациям производителя.</p>	
	<p>Количество слоёв 1- 2 слоя. Толщина сухого покрытия =20-30 м /слой.</p>	
	<p>Испарение/ Выдержка между слоями</p>	<p>15-20минут.</p>
	<p>Сушка</p>	<p>6-7 часов при 20°C 60 минут при 60°C В версии «мокрый по мокрому» выдержка перед нанесением последующих покрытий: Min- 40 минут, Max- 24 часа. Перед нанесением шпатлевки дать просохнуть не менее 6 часов.</p>
	<p>Шлифовка: сухая шлифовка - обработка абразивом Р400-Р600 или шлифовальный войлок.</p> <p>Последующие покрытия: полиэфирные шпатлевки, акриловый грунт, акриловые эмали, базовые эмали и другие виды декоративных отделок.</p> <p>Внимание: не наносить на кислотные грунты.</p>	

Внимание: Во время работы с продуктом обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.

- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.

Хранение: В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!

Гарантийный срок хранения: Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке 12 месяцев. Рекомендуется хранить в прохладном, сухом месте в оригинальной упаковке при температуре до + 40°C.

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления