

Техническая информация

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 2К JETA LIGHT 5:1

ПРОДУКТ

Грунт акриловый 5:1.
Отвердитель для грунта акрилового 1:5.
Разбавитель для акриловых продуктов Jeta

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт акриловый 5:1 - это двухкомпонентный продукт с высоким содержанием сухого остатка(HS), применяется как наполнитель для локального и полного ремонта кузовного элемента. Обладает высокой заполняющей способностью и быстро высыхает даже при нанесении толстым слоем, легко шлифуется. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Является идеальным основанием, гарантирующим превосходный внешний вид лакокрасочного покрытия.

Цвета: серый, белый, черный.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВОС для смеси = 460 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Экономического Сообщества (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/3) указывает предельное значение содержания летучих фракций на уровне 540 [г/л] продукта готового к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, допустимо наносить на:

- основание из стали или алюминия,
- шпаклёвку полиэфирную,
- старое лакокрасочное покрытие.

Поверхность должна быть обезжирена, очищена и отшлифована.

Металлическую поверхность следует предварительно обезжирить и загрунтовать реактивным грунтом.

Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи, обезжирить и зашлифовать.

НАНЕСЕНИЕ														
	<p>Назначение Грунт перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Используется как шлифуемый наполнитель и грунт.</p>													
	Пропорции смешивания.													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Объёмные части</th> <th>Весовые части</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Грунт</td> <td>5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель для грунта</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>15 - 25%</td> <td>13 - 15</td> </tr> </tbody> </table>		Объёмные части	Весовые части	Грунт	5	100	Отвердитель для грунта	1	11	Разбавитель	15 - 25%	13 - 15
		Объёмные части	Весовые части											
Грунт	5	100												
Отвердитель для грунта	1	11												
Разбавитель	15 - 25%	13 - 15												
Перед использованием тщательно перемешать.														
	<p>Вязкость распыления 25 ÷ 30 секунд, FORD 4 при температуре 20°C</p>													
	<p>Жизнеспособность смеси 45 мин при температуре 20°C</p>													
	<p>Краскораспылитель Сопло – 1,7÷1,9 мм, Давление: Стандартный 2-4 бар HVLP–согласно производителя оборудования</p>													
	<p>Количество слоёв 2-3 слоя.</p> <p>Толщина сухого покрытия =90 мкм/слой</p>													
	<p>Время испарения межслойная выдержка</p>	5-10 минут												
	<p>Время сушки в 20°C: Полное высыхание: 4 часа</p>	<p>Время сушки в 60°C: Готов к работе: 30 мин</p>												
	Температура менее чем 20°C значительно продлевает время высыхания													

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ОБРАБОТКА

После высыхания покрытие следует шлифовать:

шлифовка по сухому машинкой	наждачная бумага P320-P500
шлифовка вручную по мокрому	наждачная бумага P600-P800

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом 2К обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**

Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!
Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт акриловый 5:1 - 18 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.

Отвердитель для грунта акрилового 1:5 - 12 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.