



AL785

Универсальная шпатлевка

Описание	AUTOLUX® Универсальная шпатлевка, AL785 , полужесткая, обладающая отличной адгезией и характеризующаяся легкостью нанесения и последующей обработки.		
Материалы	Шпатлевка: Отвердитель:	AL785 <i>Autolux</i> Универсальная шпатлевка SHA305 <i>Autolux</i> Отвердитель для AL785	
Поверхность	Голый металл: сталь, гальванизированная сталь и алюминий Жесткий пластик усиленный стекловолокном		
Подготовка поверхности		Голый металл: механическое шлифование абразивом P80-P180	 Тщательно обезжирить поверхность до и после шлифования. Перед нанесением шпатлевки поверхность должна полностью высохнуть
Пропорции смешивания	 <i>Autolux</i> Универсальная шпатлевка AL785 <i>Autolux</i> Отвердитель SHA305		По весу: 100 часть 2 - 3 части
	Время жизни: 4 – 8 мин., в зависимости от температуры и количества отвердителя		
Нанесение		Используйте шпатель. Нанесите один или несколько слоев, с временем выдержки 5-10 мин. между слоями.	
Сушка		Шпатлевка сохнет 20 – 30 минут при 20°C. I.R - Коротковолновая 2 – 3 минут* - Средневолновая 5 – 7 минут* *В зависимости от использования оборудования IR	
Обработка		Сухое шлифование: P80–P120, для придания формы.	
		Окончательное шлифование P180–P240	
Следующее покрытие		На шпатлевку можно наносить антикоррозионный грунт <i>AL411</i> , эпоксидный грунт <i>AL414</i> или грунт-наполнитель <i>AL425/427</i>	
Внимание	Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>AutoLux</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства		
VOC Информация	Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.b) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 250г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 250 г/л.		

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены. ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213-31-07