



ТДС  
411

## **Additive 2341**      **1.975.2341** **Антисиликон**

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

**Additive 2341** содержит особые вещества, воздействующие на покрытие. Его следует применять в случае появления на поверхности лака эффекта рыбьих глаз. Следует также проверить магистраль сжатого воздуха. Использование **Additive 2341** допустимо лишь в крайних случаях.

### **ПОДГОТОВКА**

Добавить 0,5—2% к готовой смеси:

- Duralit Car
- HS Clear 420
- Duralit ABF
- Maxilack
- Premium UHS Duralit
- Extralack MS
- Bilux
- Maxiclear HS

**ВНИМАНИЕ:** не допускается добавление Additive 2341 к грунтам и шпатлевкам, а также превышение указанных пропорций.

**ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ:** Добавить отвердитель и разбавитель согласно ТДС соответствующего продукта.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Наносите лак тонкими напыляющими слоями пока не устраните дефект. При необходимости, выждите, пока лак полностью высохнет, отшлифуйте и обезжирьте покрытие, используя очиститель 3600, затем заново нанесите лак.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Тара: 0,5 литра  
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

