



ТДС
227V

Esophos 1.815.6020

Фосфатирующий грунт

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Esophos — это 2-х компонентный бесхроматный фосфатирующий (протравливающий) грунт, обладающий исключительными антикоррозийными свойствами. Esophos также обеспечивает превосходную адгезию для последующих покрытий.


ПОВЕРХНОСТИ

- Голый металл, обезжиренный и отшлифованный
- Полиэфирные шпатлевки обработанные P360-P400.
- Отшлифованные лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии (кроме термопластичных покрытий).

ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600.

	ОБЪЕМ	ВЕС
Esophos	1000	1000
Отвердитель	500	400
Разбавитель	300-400	200-300
Вязкость — DIN4, 20°C	14-17 сек.	
Время жизни после смешивания	96 час (в пластмассовой упаковке)	



ВНИМАНИЕ: Не наносить грунт Esophos на термопластичные покрытия или покрытия, чувствительные к растворителям. Не следует наносить шпатлевки, в т. ч. распыляемую Plastomax, на Esophos.

ОТВЕРДИТЕЛИ 6021 Esophos Hardener
РАЗБАВИТЕЛИ 4305 Быстрый

НАНЕСЕНИЕ

Сопло (верхний бачок):	1,3-1,4 мм
Давление:	См. рекомендации производителя оборудования.
Количество слоев:	1-2
Рекомендуемая толщина:	10-20 мкм
Максимальная толщина:	30 мкм



СУШКА

СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20°C

Выдержка между слоями

5 минут

Шлифование (сухое)

30 минут (влажное не разрешается)

Нанесение порозаполнителя


15-30 минут

СУШКА В КАМЕРЕ ПРИ 60°C

не разрешается

ИК-СУШКА

не разрешается



НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

На Escorpos следует нанести следующее покрытие в течение 96 часов (цикл без шлифования).

ШЛИФОВАНИЕ

сухое
с водой

P400 + Scotch Brite
не разрешается

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Порозаполнители (кроме жидкой шпатлевки Plastomax)
ВНИМАНИЕ! Не наносить краску и шпатлевку.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр и 4 литра

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

Теоретический расход: 11 кв. м./л готовой смеси, толщина 25 мкм.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

