

ТДС  
103**Flex 565****1.839.0565****Полиэфирная шпатлевка****ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

**Flex 565** это полиэфирная шпатлевка высшего качества, наносимая шпателем, одним из главных достоинств которой является короткое время сушки. Легко ложится, не стекает со шпателя, быстро и просто шлифуется. Благодаря гранулированной структуре, **Flex 565** подходит и для многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем.

**ПОВЕРХНОСТИ**


- Чистый голый металл, обезжиренный и отшлифованный
- Отшлифованное стекловолокно и гелевые покрытия
- Отшлифованные неповрежденные лакокрасочные покрытия (кроме термопластичных покрытий)

**ПОДГОТОВКА**

**ВНИМАНИЕ:** Очистите поверхность мягким моющим средством с водой (лучше теплой). Старые покрытия отшлифуйте с P80. Обработайте антисиликоновым очистителем 3600.




	ВЕС
FLEX 565	1000
ОТВЕРДИТЕЛЬ	20
СРОК ЖИЗНИ	4-7 мин

**НАНЕСЕНИЕ**

Количество слоев: 1 или больше  
Рекомендуемая толщина: 200-800 мкм  
Максимальная толщина: 1000 мкм

**ВОЗДУШНАЯ СУШКА**

при 10°C 10 минут  
при 20°C 8 минут

**ШЛИФОВАНИЕ (СУХОЕ)**

При использовании с MS Filler 4:1:  
первый слой P80; второй слой P120 - P220; прилегающая поверхность P320 - P400

**ОТВЕРДИТЕЛИ**

2303 45 гр. туба на упаковку

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не наносите на Esorhos, термопластичные покрытия или покрытия, чувствительные к растворителям. Работая на поверхности, окруженной данными типами материалов, старайтесь не выходить с шпатлевкой за края ремонтируемого участка.

Зимой, в целях сокращения времени сушки, измените пропорцию для смешивания до 3%.

Перемешивайте материал с отвердителем пока не исчезнет характерный красный цвет. Не используйте отвердителя больше чем указано во избежание изменения цвета эмали.

