

MAT3

Матирующая добавка

1.977.3302

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основой матирующей пасты MAT3 являются акриловые смолы. Она применяется для уменьшения степени блеска лаков MaxMeyer.

ПОДГОТОВКА

Для получения хорошего внешнего вида, во избежание пятен вызванных участками с повышенной абсорбцией, поверхность следует тщательно обработать.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему на 10 частей лака)

	Блеск 60%	Блеск 40%	Блеск 20%
Duralit Car	10:5	10:8	10:10
Premium UHS Duralit	10:5,5	10:8,8	10:11
Premium HS Clear 420	10:8	10:10	10:8,8
Extralack MS	10:10	-	-
Maxiclear HS	10:8	10:10	-
Maxilack	10:8	10:10	-
Duralit ABF	10:8	10:10	

100% = глянцевый
60% = полуглянцевый
40% = полуматовый
20% = матовый

Добавить отвердитель согласно ТДС данного лака. Количество разбавителя увеличить согласно количеству MAT3 в готовой смеси.

ВНИМАНИЕ: В случае с системой Duralit UHS, для получения хорошей укрывистости, рекомендуется сушка на воздухе или 30—60 минутная выдержка перед сушкой в камере.

ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ: См. ТДС по применению данного лака.

НАНЕСЕНИЕ

Способ нанесения ничем не отличается от нанесения лаков с высокой степенью блеска. См. ТДС соответствующего продукта.

ВНИМАНИЕ: Укрывистость продуктов зависит от добавленного количества MAT3. Чем больше пасты, тем худшая укрывистость:

Факторы влияющие на степень блеска:

1. Лак: чем больше смолы содержит лак, тем степень блеска выше.
2. Сушка: сушильная камера обеспечит более высокую степень блеска, чем воздушная сушка.
3. Покрытие: абсорбирующие покрытия отрицательно влияют на степень блеска.
4. Толщина слоев: чем слой толще, тем степень блеска выше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.