

Nitro Putty Grey Нитрошпатлевка

1.835.3300 (серая)
1.835.3301 (красная)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.835.3300 и 1.835.3301 — это нитросинтетические шпатлевки, равномерно ложащиеся, легко шлифуемые, стойкие и быстросохнущие. Нитрошпатлевка используется для устранения мелких дефектов на лакокрасочных покрытиях.

ПОВЕРХНОСТИ

- Все порозаполнители системы MaxMeyer.
- Старые окрашенные поверхности в хорошем состоянии.

ВНИМАНИЕ: Не наносите на голый металл.

ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью Р320-Р400. Продукт готов к применению.

НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев: 2—3
Рекомендуемая толщина: 100-200 мкм
Максимальная толщина: 250-300 мкм

ВОЗДУШНАЯ СУШКА ПРИ 20°C

Выдержка между слоями 5-10 минут
Шлифование 1-3 ч. **ВНИМАНИЕ:** Для сокращения времени сушки рекомендуется нанести несколько тонких слоев вместо одного толстого.

ШЛИФОВАНИЕ

сухое Р360 - Р500
с водой Р600 - Р1000

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все отделочные покрытия системы MaxMeyer.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 кг
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

