

ТДС  
122

## Soft Plus 1.834.1800 Полиэфирная шпатлевка

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Soft Plus** — это высококачественная полиэфирная шпатлевка. Она очень быстро сохнет и ровно наносится на поверхность. Soft Plus легко принимает форму, не стекает со шпателя и легко шлифуется. Благодаря мягкой и сбалансированной гранулированной структуре, она подходит и для многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем, полностью заполняя отверстия.

### ПОВЕРХНОСТИ

- Голый металл, обезжиренный и отшлифованный.
- Стекловолокно и гелевые покрытия, отшлифованные.
- Отшлифованные лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии (кроме термопластичных покрытий).


**ВНИМАНИЕ:** Не наносить на грунт Escorpos, термопластичные покрытия или покрытия, чувствительные к растворителям. При необходимости нанесения Soft Plus на поверхности с данными типами покрытий, удалите их с ремонтируемого участка. Старайтесь не выходить со шпатлевкой за его края.

### ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600.  
Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P80-120.



	ВЕС
Soft Plus	100 г
Отвердитель 2303/2400	2 г
Время жизни после смешивания	4 - 7 мин.



**ВНИМАНИЕ:** Зимой, в целях сокращения времени сушки, необходимо увеличить пропорцию для смешивания до 3%. Перемешивать материал с отвердителем пока не исчезнет характерный красный цвет. Не превышать указанного количества отвердителя во избежании изменения цвета эмали и возникновения дефектов покрытия.



## НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев:	1 или больше
Рекомендуемая толщина:	200-800 мкм
Максимальная толщина:	1000 мкм

## СУШКА

СУШКА НА ВОЗДУХЕ	
при 20°C	15 минут
при 10°C	25 минут
ИК-СУШКА	
Средневолновая	10 минут
Коротковолновая	5 минут



## ШЛИФОВАНИЕ (сухое)

При использовании с MS Filler 4:1:	
первый слой	P80
второй слой	P120-P220
прилегающая поверхность	P320-P400

## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все грунты системы MaxMeyer.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара:

- 1 кг банка (включая отвердитель 2303), код: 1.834.1800
- 1,5 кг банка (включая отвердитель 2303), код: 1.834.1800
- 1,5 кг картридж (включая отвердитель 2400), код: 1.834.1900

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

