

ТДС  
123

## Stopper 3800 1.831.3800 Полиэфирная шпатлевка

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Stopper 3800** — это универсальная высококачественная многофункциональная полиэфирная шпатлевка светло-серого цвета, наносимая шпателем. Ее можно наносить на все виды металла (листовое железо, алюминий, гальванизированная сталь).

Она очень быстро сохнет, ровно наносится, легко принимает желаемую форму, не стекает со шпателя, быстро и просто шлифуется. Благодаря сбалансированной гранулированной структуре, шпатлевка

**Stopper 3800** подходит и для многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем, полностью заполняя отверстия.

Так как она может также наноситься на разные виды металла, **Stopper 3800** является оптимальным решением для ремонта автомобилей, что обеспечивается ее многофункциональностью.

### ПОВЕРХНОСТИ

- Голый металл и гальванизированная сталь, обезжиренные и отшлифованные.
- Отшлифованные алюминий и железо.
- Отшлифованные стекловолокно и гелевые покрытия.
- Отшлифованные лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии.

**ВНИМАНИЕ:** Не наносить на грунт Esorhos, термопластичные покрытия или покрытия чувствительные к растворителям. Работая на поверхности, окруженной данными типами материалов, старайтесь не выходить со шпатлевкой за края ремонтируемого участка.


### ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600.


Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P80-120.



	ВЕС
Stopper 3800	100 г
Отвердитель 2303/2400	2 г
Время жизни после смешивания	4 - 7 мин.



**ВНИМАНИЕ:** Зимой, в целях сокращения времени сушки, необходимо увеличить пропорцию для смешивания до 3%. Перемешивать материал с отвердителем пока не исчезнет характерный красный цвет. Не превышать указанного количества отвердителя во избежание изменения цвета эмали и возникновения дефектов покрытия.



## НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев:	1 или больше
Рекомендуемая толщина:	200-800 мкм
Максимальная толщина:	1000 мкм

## СУШКА

СУШКА НА ВОЗДУХЕ	
при 20°C	15 минут
при 10°C	25 минут
ИК-СУШКА	
Средневолновая	10 минут
Коротковолновая	5 минут



## ШЛИФОВАНИЕ (сухое)

При использовании с MS Filler 4:1:	
первый слой	P80
второй слой	P120-P220
прилегающая поверхность	P320-P400

## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все грунты системы MaxMeyer.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара:

- 1,5 кг банки (включая отвердитель 2303), код: 1.831.3800/E1.5K
- 1,5 кг картридж (включая отвердитель 2400), код: 1.831.3800/EC1.5K

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

