

**Texture additiv 1.975.5400 (Мелкая)**  
**Текстурные добавки 1.975.5401 (Крупная)**

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Текстурные добавки созданы для использования с красками Maxicar HS, Duralit Car, Duralit ABF, а также лаками, за исключением Mat Clear с целью получения текстурированной отделки. Они придают матовый вид верхнему слою краски.

## ПОДГОТОВКА

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)  
 Указанные продукты 30—50%

**ВНИМАНИЕ:** Добавив Т400/Т401 к эмали/лаку, необходимо тщательно перемешать продукт с отвердителем и разбавителем согласно ТДС.

	Осн.материал	отвердитель	добавка	растворитель
Duralit Car	10	5	3 - 5	3 - 4,5
Maxicar HS	10	-	3 - 5	10 - 12
Лаки Max Meyer	10	5	3 - 5	3 - 4,5
UHS Duralit Car	10	5	3 - 5	3 - 4,5



## НАНЕСЕНИЕ

Краскопульт с верхним бачком — сопло 1,6-1,8 мм.

Ознакомьтесь с ТДС данного продукта.

В случае двухстадийных покрытий, текстурную добавку можно добавить или к базе, или к лаку.


**ВНИМАНИЕ:** Текстурная добавка уменьшает укрывистость и незначительно меняет цвет продукта.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

