

# Техническая информация

## 27-10 | 2К Грунт фосфатирующий



### 1. Свойства

Используется в качестве 2 К грунта / грунта-наполнителя

- Хорошие антикоррозионные свойства на голом металле
- Хорошая адгезия к алюминию и гальванизированной стали

Не может использоваться напрямую под водоразбавимые продукты, такие как базовые эмали baslac 45. Для шлифованных участков и небольших локальных ремонтов перед нанесением базовых эмалей baslac 45 они должны быть загрунтованы при помощи 20-24, 20-34 или 20-94 2К Грунта-наполнителя.

### 2. Нанесение

	<b>Соотношение смешивания</b> 2 : 1 : 30%	100% по об. 50% по об. 30% по об.	27-10 57-10 или 57-30 или 57-30 для больших автомобилей 60-10,60-20,60-30
	<b>Вязкость</b> DIN 4 при 20°C		16с
	<b>Жизнеспособность</b>		48 ч / 20°C
	<b>Диаметр Дюзы</b>	HVLP пистолет 1.3 мм 2 бар, 0.7 бар внутри дюзы	Традиционный пистолет 1.3 мм, 2.0 бар
	<b>Количество слоёв</b> <b>Толщина покрытия</b>		1 слой 10 – 15 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.


BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 12/2018

# Техническая информация

## 27-10 | 2К Грунт фосфатирующий



### 3. Выдержка / сушка и шлифование



Выдержка при 20°C

Прибл. 10 мин.

#### Safety instructions:

**2004/42/IIВ(cIII)(780)760: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.cIII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 780 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 760 г/литр**

**Продукт предназначен для профессионального применения.**

**Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**



Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 12/2018