Техническая информация
60-05 | Ускоряющая добавка

1. Свойства

- Ускоряет сушку лаков baslac (VOC-и не VOC) и 2K грунтов-наполнителей.
- Сокращает время сушки.
- Улучшает свойства сушки и поверхности во время сушки.

Не используйте Ускоряющую добавку 60-05 в 2K грунтах-наполнителях при температуре > 25°C из-за короткой жизнеспособности смеси

2. Использование в лаках

		VOC лаки:		Стандартные лаки:	
	Соотношение смешивания 2 : 1 + 10%	100% по об. 50% по об. 10% по об.	40-450 50-420, 50-415 60-05	100% по об. 50% по об. 10% по об.	40-10 50-20,-15,-30 60-05
	Вязкость DIN 4 при 20°C **Жизнеспособность**	16 –22 с 45 мин. / 20°C			
	Размер Дюзы	1.3 мм HVLP / RP		1.3 – 1.4 мм традиционный пистолет	
	Число слоев **Толщина покрытия**	½ + 1 40 – 60 мкм		½ + 1 2 40 – 60 мкм	40-40 40-10

Сушка

	Сушка при 20°C **при 60°C**	4 ч 20 мин.	3 ч 20 мин.
	ИК-сушка (короткие волны) **(средние волны)**	6 мин. 8 – 12 мин.	

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 05/2017

Техническая информация
60-05 | Ускоряющая добавка

2. Использование в грунтах-наполнителях

Соотношение смешивания **4 : 1 + 1**	100% по об. 20-24, -34, -94- 25% по об. 50-10, 50-15 25% по об. 60-05
Вязкость **DIN 4 при 20°C**	20 – 24 с в зависимости от продукта
Жизнеспособность	20 мин. / 20°C
Размер дюзы	1.6 – 1.8 мм традиционный пистолет
Число слоев	2
Толщина покрытия	50 – 70 мкм

Сушка

Сушка при 20°C **при 60°C**	1.5 ч 15 мин.
ИК-сушка (короткие волны)	6 мин.
Шлифовка: вручную	P800
Шлифовка: эксцентриковой шлифмашинкой	P400 – P500

Техника безопасности:

- **Продукт предназначен для профессионального применения.**
- **Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 05/2017