











Описание	Quickline Plastics Stopper, QF-2440 , эластичная полиэфирная шпатлевка, обладающая отличной адгезией к жестким и гибким пластикам.		
Продукт	Шпатлевка: Отвердитель:	QF-2440 Quickline шпатлевка для пластика QF-2440 Quickline отвердитель	
Substrates	- Plastics		
Подготовка поверхности		Scotch-Brite – P240, в зависимости от типа ремонтируемого пластика	 Для лучшей адгезии шпатлевки к пластику необходимо использовать Plastic Pre-Cleaner QA-1070, которым необходимо удалить все загрязнения до и после шлифования. Поверхность перед нанесением шпатлевки должна быть сухой.
Пропорции	 Quickline QF-2440 шпатлевка по пластику Quickline QF-2440 отвердитель		По весу: 100 Частей 1 – 3 Части
	Время жизни: 8 – 15 мин., в зависимости от температуры и количества отвердителя		
Нанесение		Используйте шпатель. Нанесите один или несколько слоев, с временем выдержки 5-10 мин. между слоями.	
Время сушки		Шпатлевка сохнет 30 мин. при 20°C.	
Обработка		Сухое ручное шлифование: P240 – P320, для придания формы.	
		Окончательное механическое шлифование: P320 – P360	
Последующие слои		На зашпатлеванный участок следует нанести грунт Quickline Plastic Primer (QP-3900 или QP-3950). Затем для лучшего наполнения на ремонтируемый участок можно нанести эпоксидный грунт Quickline Epoxy Primer или грунт-наполнитель Quickline 2K Build Primer.	
Примечание:	Промойте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline MS Thinner или любого другого подходящего разбавителя.		
Содержание летучих органических веществ (VOC)	Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 250 г в литре готового к применению материала.		

These products are for professional painting only, and are not to be used for purposes other than those specified. The information on this TDS is based on present scientific and technical knowledge, and it is the responsibility of the user to take all necessary steps in order to ensure the suitability of the product for the intended purpose.

For Health and Safety information please refer to the Material Safety Data Sheet.

Copyright © 2008 PPG Industries, all rights reserved

March 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775